

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局(43) 国際公開日  
2005 年 5 月 6 日 (06.05.2005)

PCT

(10) 国際公開番号  
WO 2005/040446 A1(51) 国際特許分類<sup>7</sup>: C23C 4/12, 4/06, 4/02

(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/015257

(22) 国際出願日: 2004 年 10 月 15 日 (15.10.2004)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:  
特願 2003-362212  
2003 年 10 月 22 日 (22.10.2003) JP(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 山田金  
風防蝕株式会社 (YAMADA CORROSION PROTEC-  
TION CO., LTD.) [JP/JP]; 〒8112304 福岡県粕屋郡粕屋町大字仲原  
2 8 0 4-1 Fukuoka (JP). 九州電力株式会  
社 (KYUSHU ELECTRIC POWER CO., INC.) [JP/JP];  
〒8108720 福岡県福岡市中央区渡辺通 2 丁目 1 番  
8 2 号 Fukuoka (JP). 株式会社アイ・アンド・エフ (I  
& F CO., LTD.) [JP/JP]; 〒8100004 福岡県福岡市中央  
区渡辺通 5 丁目 1 4-1 2 Fukuoka (JP).

(72) 発明者: および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 今泉 幸男  
(IMAIZUMI, Yukio) [JP/JP]; 〒8108720 福岡県福岡  
市中央区渡辺通 2 丁目 1 番 8 2 号 九州電力株式会  
社内 Fukuoka (JP). 鎌倉 宏樹 (KAMAKURA, Hiroki)  
[JP/JP]; 〒8108720 福岡県福岡市中央区渡辺通 2 丁目  
1 番 8 2 号 九州電力株式会社内 Fukuoka (JP). 桜田  
敏生 (SAKURADA, Toshio) [JP/JP]; 〒8108720 福岡県  
福岡市中央区渡辺通 2 丁目 1 番 8 2 号 九州電力株  
式会社内 Fukuoka (JP). 山田 謙一 (YAMADA, Kenichi)[JP/JP]; 〒8112304 福岡県粕屋郡粕屋町大字仲原  
2 8 0 4-1 山田金風防蝕株式会社内 Fukuoka (JP).  
石橋 勝彦 (ISHIBASHI, Katsuhiko) [JP/JP]; 〒8100004  
福岡県福岡市中央区渡辺通 5 丁目 1 4-1 2 株式会  
社アイ・アンド・エフ内 Fukuoka (JP).(74) 代理人: 加藤 久 (KATO, Hisashi); 〒8120013 福岡県  
福岡市博多区博多駅東 1 丁目 1 1-5 アサコ博多ビ  
ル 1 1 0 2 号 Fukuoka (JP).(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が  
可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,  
BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,  
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,  
ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT,  
LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI,  
NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG,  
SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ,  
VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可  
能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD,  
SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY,  
KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG,  
CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE,  
IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF,  
BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN,  
TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される  
各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語  
のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: METHOD OF THERMAL SPRAYING

(54) 発明の名称: 溶射方法

(57) Abstract: In the application of plasma spraying to a metal body, it is intended to attain reduction of spraying cost and improve-  
ment of working efficiency in roughening operation while maintaining anticorrosive effects. An adhesion strength of spray coating  
comparable to that obtained in the conventional combination of blast treatment and gas flame spraying can be realized even if rough-  
ening is conducted with the use of simple tools by performing in advance such a roughening treatment that the average roughness  
(Ra) of surface of thermal spray subject falls within the range of 2 to 10  $\mu\text{m}$  with the use of a grinding tool and thereafter carrying  
out thermal spraying under such conditions that the average area of each of molten particles when molten particles of a thermal  
spray material have stuck to the surface of thermal spray subject falls within the range of 10000 to 100000  $\mu\text{m}^2$ . In the roughening  
by means of grinding tools, large-scale apparatus is not needed as different from the blast treatment, and portable small tools can  
be used in overhead location work at field repair. The scattering of powder resulting from grinding is slight so that the danger of  
environmental pollution is low.(57) 要約: 金属体に対してプラズマ溶射を行うに際し、防食効果を維持したうえで粗面化工程の作業性の向上と  
溶射コストの低減をはかる。研削工具を用いて被溶射体の表面の平均粗さ Ra が 2 ~ 10  $\mu\text{m}$  の範囲となるように  
粗面化処理を行い、溶射材料の溶融粒子が被溶射体の表面に付着したときの溶融粒子の 1 粒当たりの平均面積が  
10000 ~ 100000  $\mu\text{m}^2$  となる条件で溶射を行うことにより、簡便な工具による粗面化であっても、従来の  
ブラスト処理とガスフレイム溶射の組み合わせの場合と同程度の溶射皮膜の密着力を得ることができる。研削工具  
による粗面化では、ブラスト処理の場合のような大がかりな装置を必要とせず、携帯可能な小型の工具であれば現  
地補修での高所作業にも使用することができ、研削粉の飛散も僅かで環境汚染のおそれも少ない。

WO 2005/040446 A1